




## Commercial Black Neoprene Rubber



- Boas propriedades anti-envelhecimento e contra intempéries, ideais para uso externo.
- Neoprene resistente ao calor, produtos químicos, óleo, fogo e ozono.
- dDureza da borracha de nível A de 65 graus.
- Resistência à tração na rutura: 6,0 Mpa.
- Alongamento na rutura: 250%.



### Componentes

| Número de parte | Dimensões             | Cor   | Peso (kg) |
|-----------------|-----------------------|-------|-----------|
| NES00001        | 1.4 m x 10 m x 1.5 mm | Preto | 31        |
| NES00002        | 1.4 m x 10 m x 3 mm   | Preto | 61.4      |
| NES00003        | 1.4 m x 10 m x 4.5 mm | Preto | 90.55     |
| NES00004        | 1.4 m x 10 m x 6 mm   | Preto | 125       |
| NES00005        | 1.4 m x 5 m x 10 mm   | Preto | 109       |
| NES00006        | 1.4 x 5 m x 12 mm     | Preto | 126.6     |
| NES00007        | 1.4 m x 5 m x 20 mm   | Preto | 236       |
| NES00008        | 1.4 m x 5 m x 25 mm   | Preto | 290       |

### Especificação técnica

|   |  |
|---|--|
| <b>Material</b>   | CR e SBR   |
| <b>Acabamento da superfície</b>                           | Suave  |
| <b>Altura do produto</b>                                  | 1 mm-25 mm   |
| <b>Comprimento do rolo</b>                                | 5 m, 10 m  |
| <b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>                | -20°C  |
| <b>Temperatura máxima de funcionamento</b>                | +80°C  |
| <b>Resistência a produtos químicos</b>                    | Resistência eficaz a óleos minerais, gorduras, ácidos diluídos e alcalinos.                                    |
| <b>Aplicações comuns</b>                                  | Adequado para aplicações exteriores  |
| <b>Outras informações acerca do desempenho do produto</b> | Temperatura de Teste 25°C Humidade Relativa 35% Critério de correlação GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 |
| <b>País de origem</b>                                     | CN   |

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

[www.cobaeurope.com/pt/](http://www.cobaeurope.com/pt/)