

Rewmar Flexyfix



- Flexyfix é um adesivo elástico fabricado sem solventes ou água, com processo de cura rápido que foi desenvolvido especialmente para unir acessórios de pavimentação em situações onde a aplicação deve ser feita com rapidez.
- As molduras das escadas podem ser corrigidas e fixadas. (Partindo do princípio que o substrato é sólido e estável, e que é utilizada uma quantidade suficiente de adesivo)
- Flexyfix pode ser utilizado em todas as superfícies limpas, estáveis e sem pó.
- Adequado para superfícies porosas ou não porosas.
- Fácil de aplicar.
- Elevada força de ligação (de acordo com a DIN 53504).

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
PU45FF	290 ml cartucho	Branco	0.517

Especificação técnica

Material	MS Polímero
Tempertaura mínima de funcionamento	-40°C
Temperatura máxima de funcionamento	+90°C
Resistência à radiação UV	Sim
Método de instalação	O adesivo deve ser aplicado recorrendo ao uso de uma pistola de calafetagem respeitando um rácio de 18:1
Método de limpeza	Toalhitas Rewmar devem ser aplicadas imediatamente após a aplicação. As ferramentas podem ser limpas previamente com toalhitas Rewmar ou de forma mecânica após a cura.
País de origem	UK
Resistência à tração	> 3.5N/mm ²
Alongamento	>200%

Advertências	Este produto não é indicado para uso em Polipropileno, Teflon, Betão e Asfalto.
Validade	12 meses em embalagens não abertas quando guardadas num local fresco e seco com temperaturas entre +5°C e +25°.
Preparação da superfície:	Assegurar que todas as superfícies estão limpas e sem pó antes da aplicação. Não há necessidade de garantir que as superfícies estejam secas, pois este adesivo irá funcionar em condições com grandes níveis de humidade, incluindo submerso.
Sistema de cura	Cura húmida
Consistência	Pasta
Densidade específica (g/cm³):	Aproximadamente 1.5g/mL
Tempo de abertura a 21°C com 50 % de humidade relativa	Aproximadamente 5 minutos (Valor que pode variar de acordo com as circunstâncias ambientais tais como temperatura, humidade, substrato...)
Tempo de ajuste a 21°C com 50 % de humidade relativa	Approx. 5 minutes (This can vary according to environmental circumstances such as temperature, humidity, substrate etc.)
Capacidade de carga até	Aproximadamente 30 minutos (Valor que pode variar de acordo com as circunstâncias ambientais tais como temperatura, humidade, substrato...)
Conteúdo total de sólidos	100% (Sem solventes)
Taxa de aplicação	Como adesivo aproximadamente 1.5 m² (Quando aplicado numa pérola de 10mm em centros de 300 mm numa única superfície)
Densidade específica (g/cm³)	Aproximadamente 1.5g/mL

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/